

TINKUOJAMŲ FASADŲ IZOLIACIJA

FASROCK LL

Vertikaliai orientuoto plaušo akmens vatos plokštės

Gaminio aprašymas: Fasrock LL yra vertikaliai orientuoti plaušo izoliacinės plokštės gaminamos iš šilumą ir garsą izoliuojančios, ugnies plitimą sulaikančios, drėgmės ir vandens neigėjančios akmens vatos.

Gaminio paskirtis: Fasrock LL plokštės yra naudojamos išorės sienų šilumos izoliacijai, ir yra kaip pagrindas tinkavimui. Fasrock LL plokštės yra tinkamos pastatų šiltinimui su klinkerio plytelių apdaila (šiuo atveju būtinas papildomas tvirtinimas smeigėmis per armavimo tinklą).

Gamininio kodas:

MW-EN13162-T5-DS(T+)-DS(TH)-TR80-WS-WL(P)-MU1



Gaminio matmenys

Ilgis, mm		1200										
Plotis, mm		200										
Storis, mm		50	80	100	120	140	150	160	180	200	220	240
Pakuotėje:	m ²	1,92	1,44	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96
	plokščių sk.	8	6	4	4	4	4	4	4	4	4	4

Techniniai duomenys

Rodiklio pavadinimas		Žymėjimas	Vertė	Matavimo vienetas	Standartas
Vidutinis tankis		ρ	~ 78	kg/m ³	LST EN 1602
Deklaruojamas šilumos laidumas		λ_D	0,041	W/(m·K)	LST EN 12667
Storio nuokrypio klasė		T	T5	-	LST EN 13162
Matmenų stabilumas po išlaikymo 70°C temperatūroje		DS (T+)	< 1	%	LST EN 1604
Matmenų stabilumas po išlaikymo 70 °C temperatūroje ir 90 % drėgmės sąlygomis		DS(TH)			
Stipris tempiant statmenai paviršiui		TR	≥ 80	kPa	LST EN 1607
Vandens įmirkis:	trumpalaikis	WS	≤ 1,0	kg/m ²	LST EN 1609
	ilgalaikis	WL (P)	≤ 3,0		LST EN 12087
Laidumas vandens garams		μ	1	-	LST EN 12086
Degumo klasifikacija		Euroklasė	A1	-	LST EN 13501-1
Oro laidumo koeficientas		I	≤ 60 · 10 ⁻⁶	m ³ /(m·s·Pa)	LST EN 29053

Pastaba: Plokštės prie sienos klijuojamos taip, kad akmens vatos pluoštas būtų statmenas pagrindui. Klijai tepami ant viso plokštės paviršiaus. Izoliacinė medžiaga turi būti priglundusi prie pagrindo, o gretimos plokštės tarpusavyje glaudžiai suspaustos, kad neliktų jokių plyšių. Nors plokštės itin stabilios, bet siekiant išvengti jų pasislinkimo, papildomai tvirtinama mechaniškai – tikslus smeigių skaičius turi būti apskaičiuojamas.

Visą informaciją apie Rockwool akmens vatos gaminius rasite www.rockwool.lt



Garantuota, kad gaminiai pagaminti pagal Europos mineralinės vatos standartą.



Rockwool kokybės kontrolės sistema yra sertifikuota pagal ISO 9001 standartą.

ROCKWOOL®
NEDEGI IZOLIACIJA

UAB Rockwool, A.Goštauto g. 40B, LT-01112 Vilnius. Tel. (8-5) 2126024. Faks. (8-5) 2124492. El.p. office@rockwool.lt

Rockwool pasilieka sau teisę bet kada daryti produkcijos pakeitimus. Taigi, ir techniniai aprašymai gali keistis.