BENDRASTATYBINĖ IZOLIACIJA

MULTIROCK 35

Universalios paskirties akmens vatos plokštės



Gaminio aprašymas: Multirock 35 yra labai efektyvios universalios paskirties izoliacinės plokštės, gaminamos iš šilumą ir garsą izoliuojančios, ugnies plitimą sulaikančios, drėgmės ir vandens neįgeriančios akmens vatos.

Gaminio paskirtis: Multirock 35 plokštės yra naudojamos karkasinės konstrukcijos vertikalių, horizontalių ar nuožulnių atitvarų, kurių neveikia eksploatacinės apkrovos (lengvose karkasinės konstrukcijos pertvarose ir sienose, mūrinių trisluoksnių sienų konstrukcijose, palėpėse ar stogo konstrukcijose tarp gegnių, papildomo sienų šiltinimo karkasinėse konstrukcijose, tarpaukštinėse perdangose ir grindyse virš rūsio), šiluminei ir garso izoliacijai.

Gaminio kodas:

MW-EN13162-T2-WS-AW0,75-MU1, kai storis 50-99 mm;
MW-EN13162-T2-WS-AW0,95-MU1, kai storis 100-220 mm;

Gaminio matmenys

Ilgis, mm		1000											
Plotis, mm		565						610					
Storis, mm		50	75	100	120	150	200	50	75	100	120	150	200
Pakuotėje:	m²	6,78	5,65	4,52	3,39	2,83	2,26	7,32	6,10	4,88	3,66	3,05	2,44
	plokščių sk.	12	10	8	6	5	4	12	10	8	6	5	4
Paletėje:	m²	203,4	169,6	135,6	101,7	84,75	67,8	219,6	183,0	146,4	109,8	91,5	73,2
	pakų sk.	30						30					

Techniniai duomenys

Rodiklio pavadinimas		Žymėjimas	Vertė	Matavimo vienetas	Standartas
Vidutinis tankis		ρ	~ 35	kg/m³	LST EN 1602
Deklaruojamas šilumos laidumas		λ_D	0,035	W/(m·K)	LST EN 12667
Storio nuokrypio klasė		T	T2	-	LST EN 13162
Trumpalaikis vandens įmirkis		WS	≤ 1,0	kg/m²	LST EN 1609
Garso sugertis	kai storis 50-99 mm	α_w	0,75	-	LST EN ISO 354
	kai storis100-220 mm		0,95		
Laidumas vandens garams		μ	1	-	LST EN 12086
Degumo klasifikacija		Euroklasė	A1	-	LST EN 13501-1
Oro laidumo koeficientas		I	≤ 100 · 10^{-6}	m³/(m·s·Pa)	LST EN 29053

Visą informaciją apie Rockwool akmens vatos gaminius rasite ***www.rockwool.lt***

CE

Garantuota, kad gaminiai pagaminti pagal Europos mineralinės vatos standartą.

Rockwool kokybės kontrolės sistema yra sertifikuota pagal ISO 9001 standartą.

ROCKWOOL®
NEDEGI IZOLIACIJA

UAB Rockwool, A.Goštauto g. 40B, LT-01112 Vilnius. Tel. (8-5) 2126024. Faks. (8-5) 2124492. El.p. office@rockwool.lt

Rockwool pasilieka sau teisę bet kada daryti produkcijos pakeitimus. Taigi, ir techniniai aprašymai gali keistis.