

PLOKŠČIŲ STOGŲ IZOLIACIJA

TF-BOARD


Ypač kietos akmens vatos plokštės stogams

Gaminio aprašymas: TF-Board yra ypač kietos plokštės gaminamos iš šilumą ir garsą izoliuojančios, ugnies plitimą sulaikančios, drėgmės ir vandens neigėjančios akmens vatos.

Gaminio paskirtis: TF-Board plokštės yra naudojamos plokščių (sutapdintų) stogų vienasluoksnei arba viršutiniam sluoksniui daugiasluoksniuose konstrukcijose, šilumos izoliacijai. TF-Board plokštės yra ypač stabilus stogo membranos ar kitokios ruloninės stogo dangos pagrindas.

Gaminio kodas:

MW-EN13162-T3-DS(TH)-CS(10)80-TR15-PL(5)700-WS-MU1



Gaminio matmenys

Ilgis, mm		2000
Plotis, mm		1200
Storis, mm		20
Paletėje:	m²	124,80
	plokščių sk.	52

Techniniai duomenys

Rodiklio pavadinimas	Žymėjimas	Vertė	Matavimo vienetas	Standartas
Vidutinis tankis	ρ	~ 175	kg/m ³	LST EN 1602
Deklaruojamas šilumos laidumas	λ_D	0,039	W/(m·K)	LST EN 12667
Storio nuokrypio klasė	T	T3	-	LST EN 13162
Matmenų stabilumas po išlaikymo 70 °C temperatūroje ir 90 % drėgmės sąlygomis	DS(TH)	< 1	%	LST EN 1604
Gniuždomasis įtempis esant 10 % deformacijai	CS (10)	≥ 80	kPa	LST EN 826
Stipris tempiant statmenai paviršiui	TR	≥ 15	kPa	LST EN 1607
Sutelktoji apkrova	PL (5)	≥ 700	N	LST EN 12430
Trumpalaikis vandens įmirkis	WS	≤ 1,0	kg/m ²	LST EN 1609
Laidumas vandens garams	μ	1	-	LST EN 12086
Degumo klasifikacija	Euroklasė	A2-s1, d0	-	LST EN 13501-1
Oro laidumo koeficientas	I	≤ 60 · 10 ⁻⁶	m ³ /(m·s·Pa)	LST EN 29053

Pastabos: Plokštės prie pagrindo tvirtinamos mechanškai smeigėmis. Tikslus smeigių skaičius turi būti apskaičiuojamas. Stogo įrengimo bei priežiūros metu visuomet rekomenduojama įrengti takus vaikščiojimui ar vietas medžiagų sandėliavimui.

Visą informaciją apie Rockwool akmens vatos gaminius rasite www.rockwool.lt



Garantuota, kad gaminiai pagaminti pagal Europos mineralinės vatos standartą.



Rockwool kokybės kontrolės sistema yra sertifikuota pagal ISO 9001 standartą.

ROCKWOOL®
NEDEGI IZOLIACIJA

UAB Rockwool, A.Goštauto g. 40B, LT-01112 Vilnius. Tel. (8-5) 2126024. Faks. (8-5) 2124492. El.p. office@rockwool.lt

Rockwool pasilieka sau teisę bet kada daryti produkcijos pakeitimus. Taigi, ir techniniai aprašymai gali keistis.