

Baunit UniversalGrund

Universalus gruntas



baunit.co

Produktas	Baunit UniversalGrund yra paruoštas naudoti organinis gruntas vandens pagrindu.	
Sudėtis	Organinės rišančiosios medžiagos, silikoniniai modifikatoriai, mineraliniai užpildai, cheminiai priedai, vanduo.	
Savybės	Pagerina adheziją, išlygina netolygiai sugeriančius paviršius, užtikrina tolygų apdailos medžiagų padengimą, suformuoja vandenį atstumiantį paviršių.	
Naudojimas	Vidaus ir išorės darbams, prieš gruntavimą naudojant dekoratyvinius tinkus ir Baunit dažus.	
Techninės charakteristikos	Tankis:	~1,55 kg / dm ³
	Tvirtųjų dalelių kiekis:	~59%
	Medžiagos išeiga (gruntavimas vienu sluoksniu):	~0,15 kg / m ² , gruntuojant glaistą ~0,30 kg / m ² , gruntuojant tinką.
Klasifikacija pagal kenksmingų cheminių medžiagų ir preparatų įstatymą	S 02	Saugoti nuo vaikų
	S 24/ 25	Vengti patekimo į akis ir ant odos
	S 37	Dėvėti tinkamas pirštines
Sandėliavimas	Laikyti sandariai uždarytą sausoje vėsioje patalpoje. Saugoti nuo užšalimo. Galiojimo laikas: 6 mėn.	
Kokybės kontrolė	Kokybės kontrolė gamyklos laboratorijose. Atskirą kokybės kontrolę vykdo specializuotosios sertifikavimo ir kontrolės institucijos.	
Tiekimo forma	25 kg kubilai	
Pagrindas:	Pagrindas turi būti švarus, sausas, neišalęs, neišblukęs, tvirtas, netrupus. Pagrindas turi būti patikrintas pagal ÖNORM B 2259, B 3346 ir B 6410, bei atitikti ÖNORM DIN 18202 reikalavimus.	

Baumit UniversalGrund gali būti dengiamas ant:

- Mineralinių klijavimo mišinių šiluminės izoliacijos sistemose;
- Kalkių-cemento tinkų, betono;
- Kalkių tinkų ir dažų;
- Senų tvirtų paviršių, padengtų mineraliniais, silikatiniais, dispersiniais dažais ir tinkais;
- Gipso kartono plokščių.

Nerekomenduojama dengti:

- Polimerinių medžiagų, lako, alkidinių ir kitų dažų aliejiniu pagrindu.

Pagrindo paruošimas

- Kruopščiai pašalinti senus netvirtus sluoksnius.
- Tepalų dėmes pašalinti karštais garais arba specialiu tirpikliu.
- Nešvarius arba padengtus dumbliais paviršius nuvalyti mechaniniu būdu arba karštais garais. Galima naudoti specialias tam skirtas priemones, pvz. Baumit SanierLösung.
- Senus, blogai besilaikančius mineralinių dažų sluoksnius pašalinti mechaniniu būdu.
- Plotus su defektais arba įtrūkimais užglaistyti (pvz. Baumit HaftMortel mišiniu). Prireikus armuoti Baumit TextilglasGitter armavimo tinkleliu.

Gruntavimas

Baumit UniversalGrund gruntą kruopščiai permaišyti mažų apskukų maišykle. Prireikus darbinę konsistenciją galima pakeisti, pridėdant vandens. Baumit UniversalGrund gruntą dengti tolygiu sluoksniu, naudojant teptuką arba volelį. Esant karštam orui arba dengiant netolygiai įgeriantį paviršių būtina gruntuoti 2 sluoksniais. Sluoksnio džiūvimo laikas - 24 val. Patariama dirbti tolygiai ir be didesnių pertraukų.

Bendri nurodymai

Sluoksnių dengimas:

1 □ Baumit UniversalGrund

Oro temperatūra darbo ir džiūvimo metu turi būti virš +5°C.

Vengti tiesioginių saulės spindulių, lietaus ir vėjo.

Didelis oro drėgnumas ir žema temperatūra gali žymiai prailginti džiūvimo laiką, ant paviršiaus gali atsirasti dėmių.

Grunto džiūvimo laikas - 24 val.

Saugumo nuorodos:

Vengti patekimo į akis ir ant odos. Uždengti visus šalia esančius paviršius, ypač stiklą, keramiką, akmenis (gaminius), laku padengtus paviršius, metalą. Grunto tiškalus šalinti vandeniu. Darbo įrankius iškart po naudojimo nuplauti.

Apdailai rekomenduojama naudoti:

Baunit GranoporPutz
Baunit SilikatPutz
Baunit SilikonPutz
Baunit MosaikPutz
Baunit EdelPutz
Baunit EdelPutz Extra
Baunit SilikatFarbe
Baunit GranoporFarbe
Baunit SilikonFarbe
BaunitGranoporFarbe

Žodinės ir raštiškos rekomendacijos mūsų statybos produktų techniniam naudojimui, kurias mes suteikiame remdamiesi daugiamete patirtimi bei naujausiais mokslo ir technikos pasiekimais, siekiant paremti pirkėjus (vartotojus), nėra įpareigojančios dėl skirtingų pagrindo savybių ir įvairybės panaudojimo ir perdirbimo būdų, kurie yra už mūsų įtakos zonos. Šios rekomendacijos negali būti laikomos kokių nors sutarties santykių arba papildomų pirkimo-pardavimo sutarties išipareigojimų pagrindu. Mūsų rekomendacijos neatlaisvina pirkėjo nuo savarankiško produktų patikrinimo dėl tinkamumo numatytiems darbams. Turi būti laikomasi statybų techninio reglamento. Galimi produkto sudėties pakitimai, susiję su produkto ar jo panaudojimo tobulinimu.