



## Baumit SilikonFarbe

### Silikoniniai dažai

<b>Produktas</b>	Baumit SilikonFarbe yra paruošti naudoti silikoniniai dažai su silikono dervų rišančiąja medžiaga vidui ir išorei. Tinka mechaniniam ir rankiniam apdorojimui.	
<b>Sudėtis</b>	Silikono dervų emulsija, užpildai ir pigmentai, organiniai ir neorganiniai papildai, vanduo.	
<b>Savybės</b>	Atsparūs drėgmei, purvui, atmosferos ir pramoninių dujų poveikiams, nesudaro ant pagrindo paviršiaus plėvelės.	
<b>Naudojimas</b>	Vandenį atstumiantys, garus praleidžiantys dekoratyviniai apsauginiai dažai vidui ir išorei. Tinka naudoti ant visų mineralinių paviršių, senų ir naujų sintetinių tinkų ir dažų. Naudojami senų namų sanavimui ir restauracijai, architektūros paminklų apsaugai, šilumos izoliacijos sistemų dažymui.	
<b>Techniniai duomenys</b>	Tankis:	~1,55 kg/ dm <sup>3</sup>
	Atsparumo garų pralaidumui koeficientas $\mu$ :	~ 80-120
	pH:	~8
	<i>S<sub>d</sub></i> koeficientas:	0,02
	Išeiga (dengiant smulkiagrūdį paviršių):	0,50 kg/m <sup>2</sup> , įskaitant gruntavimą ir dažymą vienu sluoksniu.
	Spalva:	Spalvos pagal Baumit spalvų paletę. Užsakovo pageidavimu galimos kitos spalvos.
<b>Klasifikacija pagal kenksmingų cheminių medžiagų įstatymą</b>	S 02	Saugoti nuo vaikų
	S 24/25	Vengti patekimo į akis ir ant odos
	S 37	Dėvėti tinkamas pirštines
<b>Sandėliavimas</b>	Laikyti sausose vėsiose patalpose, sandariai uždarytoje taroje. Laikymo trukmė – 6 mėn. Saugoti nuo užšalimo.	
<b>Kokybės kontrolė</b>	Kokybės kontrolė vykdoma gamykloje.	
<b>Tiekimo forma</b>	25 kg kubilai.	
<b>Pagrindas</b>	Pagrindas turi būti švarus, sausas, neišalęs, neišblukęs, neatstumiantis vandens, tvirtas, patvarus, netrupus, patikrintas pagal ÖNORM B 2230 ir B 3346.	

#### Rekomenduojama naudoti:

- Ant kalkinių-cementinių ir cementinių užtrintų tinkų
- Ant kalkinių tinkų ir dažų (būtina leisti dangoms išdžiūti)

- Ant betono ir kitų mineralinių paviršių
- Ant senų, tvirtų mineralinių, silikatinių, dispersinių dažų ir tinkų.
- Gipsinių tinkų.

**Leidžiama naudoti ant:**

- Gipso kartono plokščių (prieš dažymą būtina padengti plokštes 2 sluoksniais Baunit SperrGrund gruntu).

**Netinka naudoti ant:**

- Polimerinių medžiagų ir dervų, lakinių dangų, aliejinių ir klajinių dažų.

**Paviršiaus  
(pagrindo)  
paruošimas**

- Byrančius, silpnai besilaikančius paviršius ir susidariusias plėveles būtina pašalinti mechaniškai ir sutvirtinti specialia priemone (pvz. Baunit SilikonTiefenGrund giluminiu silikoniniu gruntu). Džiūvimo laikas - ne mažiau nei 12 val.
- Tepalų dėmes ant betoninių paviršių pašalinti karštais garais arba specialiu tirpikliu.
- Nešvarius ir/arba dumblių pažeistus paviršiaus plotus būtina pašalinti mechaniniu būdu arba specialiomis priemonėmis.
- Žemo atsparumo, vėjo pažeistas mineralines dangas būtina pašalinti mechaniniu būdu.
- Paviršiaus nelygumus ir įtrūkimus būtina užglaistyti tinkama medžiaga.
- Labai įgeriančius paviršius, senas tinko dangas būtina sutvirtinti Baunit SilikonTiefenGrund giluminiu silikoniniu gruntu.

**Padengimas**

20% praskiesti silikoniniai dažai naudojami viso paviršiaus gruntavimui. Džiūvimo laikas – ne mažiau nei 12 val.

Labai įgeriančius paviršius prieš dažymą būtina apdoroti Baunit SilikonTiefenGrund giluminiu silikoniniu gruntu. Dažai išmaišomi lėtai maišykle. Praėjus 24 val. po gruntavimo paviršius dažomas silikoniniais dažais. Priklausomai nuo paviršiaus įgeriamumo paviršius dengiamas vienu ar dvejais BaunitSilikonFarbe silikoniniais dažais. Dažant dvejais sluoksniais, kiekvieno sluoksnio džiūvimo laikas- ne mažiau nei 4 val.

Į dažus negalima dėti kitų medžiagų. Dažyti galima voleliu, purškikliu arba teptuku. Naudojant purškiklį dažus būtina filtruoti ir naudoti didelę tūtą. Dirbti patariama tolygiai ir be pertraukų.

**Sluoksnių dengimas:**

Ant mažai įgeriančių tvirtų paviršių:

- 1 Baunit SilikonFarbe dažų (praskiestų 20% vandens) sluoksnis (kaip gruntas)
- 1 Baunit SilikonFarbe nepraskiestų silikoninių dažų sluoksnis

Ant netvirtų, silpnai įgeriančių ir nevienalyčių paviršių, o taip pat fasadų su sena šilumos izoliacija:

- 1 Baunit SilikonTiefenGrund giluminio silikoninio tinko sluoksnis

1-2 nepraskiestų Baunit SilikonFarbe silikoninių dažų.

**Bendri nurodymai**

Oro, medžiagų ir pagrindo temperatūra darbo ir džiūvimo metu turi būti virš +5°C. Darbo metu vengti tiesioginių saulės spindulių, vėjo ir lietaus. Didelis santykinis oro drėgnumas ir žema temperatūra gali žymiai prailginti dažų džiūvimo laiką, ant paviršiaus gali atsirasti dėmių.

Dažų spalvos vienodumas garantuojamas tik vienos partijos dažams. Norint išvengti atspalvių nevienodumo, patariama užsakyti medžiagą visam objektui iš karto, kad būtų pagaminta visa medžiagos partija.

Galimas tiekimas dalimis. Kai naudojama medžiaga iš skirtingų partijų, ją būtina permaišyti.

Dažų spalva priklauso nuo pagrindo savybių, oro temperatūros ir santykinio oro drėgnumo.

**Saugos priemonės:**

Vengti patekimo į akis ir ant odos. Uždengti visus šalia esančius paviršius, ypač stiklą, keramiką, akmenis (gaminius), laku padengtus paviršius, metalą. Dažų tiškalus šalinti vandeniu, nelaukti kol dažai išdžius. Darbo įrankius ir tinkavimo mašiną iškart po naudojimo nuplauti vandeniu.

Žodinės ir raštiškos rekomendacijos mūsų statybos produktų techniniam naudojimui, kurias mes suteikiame remdamiesi daugiamete patirtimi bei naujausiais mokslo ir technikos pasiekimais, siekiant paremti pirkėjus (vartotojus), nėra įpareigojančios dėl skirtingų pagrindo savybių ir įvairybės panaudojimo ir perdirbimo būdų, kurie yra už mūsų įtakos zonos. Šios rekomendacijos negali būti laikomos kokių nors sutarties santykių arba papildomų pirkimo-pardavimo sutarties išipareigojimų pagrindu. Mūsų rekomendacijos neatlaisvina pirkėjo nuo savarankiško produktų patikrinimo dėl tinkamumo numatytiems darbams. Turi būti laikomasi statybų techninio reglamento. Galimi produkto sudėties pakitimai, susiję su produkto ar jo panaudojimo tobulinimu.