



Baumit MosaikPutz Fein

Smulkus spalvotų grūdelių mozaikinis tinkas vidui

Baumit MosaikEffektputz

Smulkus spalvotų grūdelių mozaikinis tinkas su blizgučiais vidui

Produktas	Baumit MosaikPutz Fein yra paruoštas naudoti organinis smulkiagrūdis tinkas vidaus patalpų dekoravimui. Spalvotas mozaikinis tinkas MosaikEffektputz turi savo sudėtyje blizgučių, kurios suteikia paviršiui spindintį efektą.	
Sudėtis	Organiniai rišikliai, spalvotas kvarcinis smėlis, cheminiai priedai, vanduo.	
Savybės	Lengvai apdirbamas, atsparus mechaniniams poveikiams, plaunamas dekoratyvinis tinkas.	
Naudojimas	Skirtas vidaus sienoms tinkuoti.	
Techninės charakteristikos	Grūdėtumas:	~1 mm
	Tvirtųjų dalelių kiekis:	~80%
	Užpildas:	Spalvotas kvarcinis smėlis
	Išeiga (ant lygaus paviršiaus):	~2,7 kg / m ² (tinkuojant vienu sluoksniu)
Tiekimo forma	Spalvos pagal Baumit paletę: 15 kg kubilai	204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211
Sandėliavimas	Sandariai uždarytus kubilus laikyti sausoje vėsioje patalpoje. Saugoti nuo šalčio. Laikymo trukmė – 6 mėn.	
Kokybės kontrolė	Kokybės kontrolė vykdoma gamyklos laboratorijoje.	
Klasifikacija pagal kenksmingų cheminių medžiagų įstatymą	Žymėjimas nebūtinas. S2 Saugoti nuo vaikų.	
Darbo eiga	1. Pagrindas Pagrindas turi būti lygus, patvarus, netrupus, neišblukęs, be įtrūkimų, nuvalytas nuo dulkių ir riebalinių dėmių. Tinka naudoti ant:	

- Cementinių, cementinių-kalkinių tinkų
- Gipsinių ir gipso kartono plokščių
- Betono ir mineralinių pagrindų.

Netinka naudoti ant:

- Kalkinių tinkų
- Termoizoliacinių tinkų.

1. Pagrindo paruošimas

- Byrančius, silpnai besilaikančius paviršius būtina gruntuoti (pvz. Baunit TiefenGrund giluminiu gruntu).
- Betoną nuvalyti nuo tepalų dėmių.
- Lakų, aliejinių ir klijinių dažų dangas nuvalyti ir nuplauti karštu vandeniu.
- Žemo atsparumo dažų sluoksnius pašalinti mechaniniu būdu.

2. Naudojimo būdas

Sluoksnių eiliškumas:

1 Baunit GranoporFarbe Princess 3009 sluoksnis (padengiamas visas paviršiaus plotas). Džiūvimo laikas – 24 val.

1 smulkiagrūdžio mozaikinio tinko sluoksnis (tepamas maždaug vieno grūdelio skersmens dydžio storiu). Džiūvimo laikas – 24 val.

1 smulkiagrūdžio mozaikinio tinko sluoksnis (tepamas maždaug vieno grūdelio skersmens dydžio storiu).

Baunit MosaikPutz Fein kubilo turinys išmaišomas lėtai maišykle. Negalima dėti į mišinį kitų medžiagų. Reikalui esant, tinko konsistenciją galima pakeisti, įpilus į tinką nedidelį kiekį vandens. Tinkavimo masę tepti ant pagrindo nerūdijančio plieno mentele, maždaug vieno grūdelio skersmens dydžio storiu. Dar prieš pradėjus paviršiui džiūti, tinkas kruopščiai užtrinamas vienos krypties judesiais. Kai pirmas tinko sluoksnis išdžius, tuo pačiu būdu tepti kitą tinko sluoksnį. Naudoti nerūdijančio plieno įrankius, dirbti tolygiai be pertraukų.

3. Bendri nurodymai

Oro, medžiagų ir pagrindo temperatūra darbo ir džiūvimo metu turi būti virš +5°C. Vengti tiesioginių saulės spindulių ir skersvėjų. Aukštas santykinis oro drėgnumas ir žemos temperatūros žymiai prailgina džiūvimo laiką. Netinka naudoti ant drėgnų paviršių.

4. Saugos priemonės

Uždengti visus šalia esančius paviršius. Tinko tiškalus šalinti vandeniu, nelaukti, kol tinkas sukibs.

Žodinės ir raštiškos rekomendacijos mūsų statybos produktų techniniam naudojimui, kurias mes suteikiame remdamiesi daugiamete patirtimi bei naujausiais mokslo ir technikos pasiekimais, siekiant paremti pirkėjus (vartotojus), nėra įpareigojančios dėl skirtingų pagrindo savybių ir įvairybės panaudojimo ir perdirbimo būdų, kurie yra už mūsų įtakos zonos. Šios rekomendacijos negali būti laikomos kokių nors sutarties santykių arba papildomų pirkimo-pardavimo sutarties įsipareigojimų pagrindu. Mūsų rekomendacijos

Naudojimo anotacija sudaryta pagal Baunit statybos medžiagų441/14/2008 techninį
aprašymą "Produktenblatt 1618-1"

neatlaisvina pirkėjo nuo savarankiško produktų patikrinimo dėl tinkamumo numatytiems darbams. Turi būti laikomasi statybų techninio reglamento. Galimi produkto sudėties pakitimai, susiję su produkto ar jo panaudojimo tobulinimu.