Baumacol Standard Winter

Produktas
Baumacol Standard Winter yra plonasluoksniai padidinto atsparumo klijai keraminėms ir akmens masės plytelėms klijuoti. C1T tipas pagal Europos standartą EN 12004.

Sudėtis
Cementas, smėlis, cheminiai priedai.

Savybės
Klijavimo mišinys vidaus ir lauko darbams.

Naudojimas
Baumacol Standard Winter – gamykloje pagamintas, hidrauliškai kietėjantis, padidinto atsparumo klijavimo mišinys. Skirtas keraminėms plytelėms ir akmens masės plytelėms ant tvirtų pagrindų klijuoti: ant paprastojo ir porėtojo betono, cementinių tinkų, kalkinių-cementinių pagrindų ir ant kalkinių pagrindų su padidintomis hidraulinėmis savybėmis. Būtina imtis specialių priemonių prieš klijuojant plyteles ant pagrindų, kurių sudėtyje yra gipso.

Techninės charakteristikos

Grūdėtumas:	□ 0,6 mm
Konsistencija:	Miltelių pavidalo
Spalva:	pilka
Vandens sąnaudos:	~ 7,5 l/ maišui
Pertrauka maišant:	~ 5 min
Paruoštą mišinį sunaudoti per:	~ 3 val.
Esant normaliai drėgmei ir temperatūrai Baumacol Standard užteptas ant plytelės tinka darbui:	Maks. 20 min
Plytelės koregavimo laikas:	~ 5 min
Galima vaikščioti:	Po 24 val.
Tarpų tarp plytelių užtaisymas:	Po 12-24 val.
Temperatūra darbo metu:	Pagrindo, medžiagų ir oro temperatūra darbo metu turi būti min. - 8°C
Išeiga:	~ 3 kg/ m², naudojant 8□8 mm glaistytuvą.

Tiekimo forma
25 kg maišai

Kokybės kontrolė
Kokybės kontrolė vykdoma gamyklos laboratorijose.

Klasifikacija pagal kenksmingų cheminių medžiagų ir preparatų įstatymą
Xi dirginantis produktas; turi sudėtyje kalkių hidrato ir Portlendo cemento.

R 36□ 38	Dirgina akis ir odą
R 43	Dėl kontakto su oda yra galimas dirginimo jutimas
S 02	Saugoti nuo vaikų
S 24□ 25	Vengti patekimo į akis ir ant odos
S 26	Esant kontaktui su akimis – skalauti švariu vandeniu ir kreiptis į gydytoją
S 27	Permirkusią ir nešvarią aprangą nedelsiant nusimauti

S 28 Esant kontaktui su akimis – skalauti švariu vandeniu

S 37 Dėvėti tinkamas pirštines

Maksimali aukštos skaidos dulkių koncentracija: 6 mg/m^3. Maksimali bendra dulkių koncentracija: 15 mg/m^3.

Sukietėjęs produktas sveikatai nekenkia.

Sandėliavimas Sausose patalpose ant medinių padėklų – 12 mėn.

Pagrindas Pagrindas turi būti tolygiai įgeriantis, homogeniškas, tvirtas, sugebantis atlaikyti apkrovas, neįšalęs (-8° C), neatstumiantis vandens, sausas, švarus, nedulkėtas ir be klojinio tepalų likučių, žiemos metu neapsnigtas, neapledėjęs.

Pirminis pagrindo paruošimas Prieš pradedant klijuoti plyteles būtina patikrinti paviršių. Medžiagos, naudojamos drėgnose patalpose (virtuvė, vonios kambariai) ir turinčios savo sudėtyje gipso, turi būti atitinkamai paruoštos (padengtos gruntu, užsandarintos, žr. ONORM B 2207).

Užmaišymas ir darbo eiga Maišo turinį supilti į 7,5 l vandens ir išmaišyti tinkama maišykle iki vientisos konsistencijos. Po 5 minučių mišinį būtina pakartotinai permaišyti.
Dėmesio: Baumacol Standard Winter galima naudoti tik pakartotinai permaišius. Baumacol Standard Winter klijavimo mišinys dengiamas dantytuoju glaistytuvu. Plytelės ir plytos prispaudžiamos viena prie kitos, „prastuksenamos“ ir lygiai įtaisomos (koregavimo laikas – 5 min.)

Oro ir pagrindo temperatūra darbo ir džiūvimo metu turi būti ne žemesnė nei -8°C. Negalima dengti klijais įšalusio ir apledėjusio pagrindo. Vanduo kliju užmaišymui ir patys klijų milteliai turi būti bent +14°C. Vanduo klijų paruošimui negali būti šiltesnis nei +27°C.

Žodinės ir raštiškos rekomendacijos mūsų statybos produktų techniniam naudojimui, kurias mes suteikiame remdamiesi daugiamete patirtimi bei naujausiais mokslo ir technikos pasiekimais, siekiant paremti pirkėjus (vartotojus), nėra įpareigojančios dėl skirtingų pagrindo savybių ir įvairenybės panaudojimo ir perdirbimo būdų, kurie yra už mūsų įtakos zonos. Šios rekomendacijos negali būti laikomos kokių nors sutarties santykių arba papildomų pirkimo-pardavimo sutarties įsipareigojimų pagrindu. Mūsų rekomendacijos neatlaisvina pirkėjo nuo savarankiško produktų patikrinimo dėl tinkamumo numatytiems darbams. Turi būti laikomasi statybų techninio reglamento. Galimi produkto sudėties pakitimai, susiję su produkto ar jo panaudojimo tobulinimu.