



baunit.co

Baunit KlebeSpachtel winter

Universalus žieminis klijavimo ir armavimo mišinys

Produktas	Baunit KlebeSpachtel winter yra gamykloje paruošti mineraliniai klijai cemento pagrindu, skirti išorinėms šiluminėms izoliacinėms sistemoms Baunit WärmedämmverbundSystem EPS ir MINERAL. Taip pat naudojami kaip glaistas betonui. KlebeSpachtel winter su prieššaltiniu priedu naudojamas, kai oro temperatūra lauke siekia minus 8 °C. Klijuojamam ir armuojamam sluoksniui džiūnant, kritinė oro temperatūra lauke gali būti iki minus 12 °C. Patikrintas pagal standartą ETAG 004.	
Sudėtis	Cementas, organiniai polimerai, smėlis, cheminiai priedai, prieššaltiniai priedai.	
Savybės	Klijavimo mišinys vidaus ir išorės darbams, pasižymintis labai geromis klijavimo savybėmis, atsparus vandeniui, lengvai apdirbamas. Užšalimo/ atšilimo parametrai – ne mažiau kaip 75 (septyniasdešimt penki) ciklai.	
Naudojimas	Naudojamas polistirolu ir mineralinės vatos izoliacinių plokščių klijavimui, tinkelio paklojimui ir glaistymui sudarant armuojantį sluoksnį: Baunit fasadų apšiltinimo sistemose. Kaip glaistas: • Ant nutinkuotų ir betoninių pagrindų; • Senų fasadų remontui.	
Techninės charakteristikos	Grūdėtumas:	0,6 mm
	Sauso mišinio tankumas:	~1400 kg m ³
	Šilumos laidumo koeficientas λ :	~0,80 W/(mK)
	Atsparumo garų pralaidumui koeficientas μ :	
	Garų pralaidumo koeficientas S_d (3 mm storio sluoksnis):	~50
	Vandens sąnaudos:	0,15 m
	Minimalus sluoksnio storis:	~6-7 litrai/maišui
	Išeiga	2-3 mm
	klijavimas:	~ 4-5 kg/m ²
	armavimas, glaistymas:	~ 3,5-4,5 kg/m ²

Klasifikacija pagal kenksmingų cheminių medžiagų ir preparatų įstatymą	R 36 38	Dirgina akis ir odą
	R 43	Dėl kontakto su oda yra galimas dirginimo jautumas
	S 02	Saugoti nuo vaikų
	S 24 25	Vengti patekimo į akis ir ant odos
	S 26	Esant kontaktui su akimis – skalauti švariu vandeniu ir kreiptis į gydytoją
	S 27	Permirkusią ir nešvarią aprangą nedelsiant nusimauti
	S 28	Esant kontaktui su akimis – skalauti švariu vandeniu
	S 37	Dėvėti tinkamas pirštines
Sandėliavimas	Laikymo trukmė 12 mėnesių; maišus, uždengtus plėvele, laikyti ant medinių padėklų sausose patalpose.	
Kokybės kontrolė	Kokybės kontrolė gamykloje vykdoma ištisiniame gamybos cikle. Atskirą kokybės kontrolę vykdo specializuotosios sertifikavimo ir kontrolės institucijos.	
Tiekimo forma	25 kg maišai	
Pagrindo paruošimas	Pagrindas turi būti švarus, sausas, neįšalęs , netrupus, tvirtas. Pagrindas turi būti patikrintas pagal ÖNORM B 2259, B 3346 ir B 6410.	
Darbo eiga	Mišinio paruošimas Baunit KlebeSpachtel winter maišo turinį supilkite į švarų vandenį, išmaišykite lėtai besisukančiu sraigtiniu maišytuvu, palaukite 5 min ir būtinai išmaišykite dar kartą.	

Svarbu! Vandens, skirto sauso mišinio užmaišymui, temperatūra turi būti mažiausiai +15 °C aukštesnė nei oro temperatūra maišymo metu.

Didelis užmaišymas gali būti pagamintas nepertraukiamai dirbančia maišykle nuolat normuojant vandens kiekį. Pagamintą skiedinį suvartoti per 1,5 val. Pradėjusio kietėti skiedinio negalima skiesti vandeniu ir naudoti! Negalima dėti į skiedinį kitų medžiagų (pvz. prieššaltinių priedų, sukibimą stiprinančių medžiagų ir t.t.).

1. Baunit fasadų apšiltinimo sistemoje, kai naudojamos izoliacinės plokštės

Naudojant kaip kljus. Padenkite izoliacinės plokštės kraštus 5 cm pločio Baunit KlebeSpachtel winter klijų juosta, per plokštės vidurį papildomai uždėkite mažiausiai 3 rankos delno didumo klijų taškus. Klįjuojamasis paviršius turi sudaryti ne mažiau kaip 40% plokštės ploto. Klįjais galima išlyginti nelygumus iki 10 mm. Šiuo atveju reikia atsižvelgti į pagrindo savybes ir į klijų sluoksnio storį.

Plokštės klįjuojamos pradedant nuo cokolinio profilio į viršų. Jos dedamos viena prie kitos taip, kad tarp jų neliktų plyšių. Ar plokštės gula lygiai ir tiesiai, tikrinama vandens gulsčiu. Tarp plokščių atsirandančius plyšius reikia užtaisyti tinkama izoliacine medžiaga. Klįjuojant plokštes, į jų tarpus neturi patekti klijų, kad vėliau neatsirastų įtrūkimų nuo šalčio. Klijų neturi būti ir ant plokščių išsikišimų kampuose. Galima naudoti izoliacinių plokščių gabalus (mažiausias plotis 15 cm), tačiau jų negalima klįjuoti pastatų kraštuose ir iš eilės, o reikia kaitalioti su sveikomis plytomis.

Izoliacinių plokščių kraštai pastatų kampuose sujungiamos pasikartojančiu eilių perrišimu pagal dantyto sukibimo principą taip, kad kitos plytos kraštas, išsikišantis iš priekinės pusės, būtų maždaug vienos plytos storio. Čia reikia naudoti tik sveikas ir pusines plytas.

Tvirtinimas kaiščiais. Fasado izoliacines plokštes būtina papildomai tvirtinti kaiščiais. Tai galima atlikti praėjus vienai parai po izoliacinių plytų klįjavimo Baunit KlebeSpachtel winter klįjais (ž. ÖNORMEN B 6124, B 6400 ir B 6410). Kaiščiai įkalami ar įsukami lygiai su izoliacinės plytos paviršiumi.

Paviršiaus armavimas. Pagrindas padengiamas Baunit KlebeSpachtel winter nerūdijančio plieno dantytuoju glaistytuvu (10 mm). Baunit TextilglasGitter armavimo tinklelis įspaudžiamas į šviežią sluoksnį. Kloti iš viršaus į apačią. Armavimo tinklelio juostos turi būti įdėtos su ne mažiau kaip 10 cm užlaida. Armavimo tinklelis turi būti padengtas ne plonesniu kaip 1 mm Baunit KlebeSpachtel winter sluoksniu. Armavimo tinklelio juostų persidengimo vietose Baunit KlebeSpachtel winter sluoksnis turi būti ne plonesnis kaip 0,5 mm; maksimalus sluoksnio storis 3 mm. Iš po armavimo tinklelio išsikišantis Baunit KlebeSpachtel winter mišinys iškart išlyginamas

dantytos mentelės lygiąja puse. Didelius nelygumus ant sustingusio tinko paviršiaus reikia nušlifuoti.

2. Glaistymas

Baunit KlebeSpachtel winter žieminis mišinys naudojamas kaip išlyginamasis glaistas seniems tvirtiems paviršiams glaistyti. Pagrindas paruošiamas pagal galiojančias statybos normas.

Betonas: Pagrindą kruopščiai nuvalyti nuo nešvarumų.

Kalkių, betono glaistai: Pagrindą kruopščiai nuvalyti nuo nešvarumų, prieš glaistymą panaikinti įtrūkimus.

Ankščiau dažyti paviršiai: Dažai turi būti netrupūs, atsparūs šarmų poveikiui, pasižymėti geru sukibimu su pagrindu.

Bendri nurodymai

Medžiagų ir pagrindo temperatūra darbo ir džiūvimo metu turi būti apie +0°C. Vengti tiesioginių kritulių ir vėjo. Didelis oro drėgnumas ir žema temperatūra gali žymiai prailginti džiūvimo laiką, ant paviršiaus gali atsirasti dėmių. Negalima glaistyti fasado izoliacinių plokščių, kurios daugiau kaip 2 sav. buvo veikiamos ultravioletinių spindulių. Prieš apdirbimą jas reikia pašiaušti ir po to nuvalyti nuo dulkių. Kai paviršius padengiamas keliais mišinio sluoksniais, kiekvieno sluoksnio džiovinimo laikas turėtų būti ne mažiau kaip 2-3 paros, kai oro temperatūra siekia +0°C, o drėgnumas yra ≤70%. Svarbiausia, kad prieš kito sluoksnio dengimą paviršius būtų sausas ir be drėgnų dėmių.

Apdailai tinka:

- Baunit UniversalGrund su polimeriniu dekoratyviniu tinku Baunit GranoporPutz
- Baunit UniversalGrund su silikatinio dekoratyviniu tinku Baunit SilikatPutz
- Baunit UniversalGrund su dekoratyviniu tinku Baunit ArtlinePutz
- Baunit UniversalGrund su spalvoto mozaikinio tinko mišiniu Baunit MosaikPutz

Žodinės ir raštiškos rekomendacijos mūsų statybos produktų techniniam naudojimui, kurias mes suteikiame remdamiesi daugiamete patirtimi bei naujausiais mokslo ir technikos pasiekimais, siekiant paremti pirkėjus (vartotojus), nėra įpareigojančios dėl skirtingų pagrindo savybių ir įvairenybės panaudojimo ir perdirbimo būdų, kurie yra už mūsų įtakos zonos. Šios rekomendacijos negali būti laikomos kokių nors sutarties santykių arba papildomų pirkimo-pardavimo sutarties įsipareigojimų pagrindu. Mūsų rekomendacijos neatlaisvina pirkėjo nuo savarankiško produktų patikrinimo dėl tinkamumo numatytiems darbams. Turi būti laikomasi statybų techninio reglamento. Galimi produkto sudėties pakitimai, susiję su produkto ar jo panaudojimo tobulinimu.